


阀控密封胶体蓄电池

6-GFMJ-65Ah 12V65Ah

外部尺寸 (mm)



特点

- 设计浮充使用寿命年10-15年 (25℃)；
- 胶体电解质，深放电循环性能优越；
- 独特的密封技术确保极低的爬酸几率；
- 采用阻燃ABS壳子；
- 极低的板栅腐蚀速率及水损耗速，度使工作寿命更长；
- 采用双面涂板技术，确保电池性能一致优越；
- 放电时请将温度控制在-20℃~55℃之间。

规格

Normal Voltage 标准电压		12V
Rated Capacity(20 hours rate) 额定容量 (20小时率)		65AH
Dimension 尺寸	Total Height (with terminals) 含端子总高	173mm
	Length 长	325 mm
	Width 宽	172mm
	Height 高	166mm
Weight (Approx) 重量 (约)		26kg

特性

Capacity 容量 (25℃)	20 hours rate 20小时率	65Ah
	10 hours rate 10小时率	58.5Ah
	3 hours rate 3小时率	48.75Ah
	1 hours rate 1小时率	32.5Ah
Internal Resistance 内阻	Full sharged Battery 25℃ 25℃完全充电	≤14mΩ
Capacity affected By Temperature 不同温度下的放电容量	40℃	106%
	25℃	102%
	0℃	80%
	-20℃	60%
Auto-Discharge 自放电后剩余容量 (25℃)	Capacity after 3 months storage 3 个月后	91%
	Capacity after 6 months storage 6 个月后	82%
	Capacity after 12 months storage 12 个月后	64%
Charge (constant Voltage) 充电方法 (恒压)	Cycle 循环	Initial Votage 14.4-14.8V/12 (25℃) Charging current less than 13A 电压在14. 4-14. 8V /12V (25℃) 最大电流为13A
	Float 浮充	Voltage 13.5-13.7V /12V (25℃) 电压 在13. 5-13. 7V /12V (25℃)

● 材质

组成	正极板	负极板	外壳	盖	隔板	安全阀	端子	电解液
原材料	Pbo2	pb	ABS	ABS	PVC	橡胶	铜	胶体

● 恒电流放电参数-安培值：安培(25℃)

终止电压	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	251.41	157.09	104.23	62.07	43.45	36.2	24.59	17.75	11.3	6.93	6.15	3.4
1.65V	224.11	139.59	97.23	59.07	41.45	34.7	23.89	17.25	11.0	6.83	6.05	3.35
1.70V	186.81	122.09	90.23	56.07	39.45	33.1	23.19	16.75	10.7	6.73	5.95	3.3
1.75V	159.51	105.59	83.23	53.07	37.45	32.5	22.49	16.25	10.4	6.63	5.85	3.25
1.80V	133.21	87.09	76.23	50.07	35.65	31.0	21.79	15.75	10.1	6.53	5.75	3.2


● 恒功率放电参数-每单体电池的瓦特值：瓦/单体 (25℃)

终止电压	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	445.1	264.5	195.5	117.1	81.2	68.4	46.2	33.7	21.7	13.0	11.7	6.5
1.65V	396.8	241.8	182.3	111.6	77.6	66.1	44.8	32.7	21.2	12.8	11.5	6.4
1.70V	347.9	219.1	169.1	106.3	74.0	63.8	43.4	31.7	20.7	12.6	11.3	6.3
1.75V	298.9	196.4	155.8	100.5	70.4	61.5	42	30.7	20.2	12.4	11.1	6.2
1.80V	249.9	173.7	142.6	95.1	66.8	59.2	40.6	29.7	19.7	12.2	10.9	6.1


● 电池的额定运行温度范围是-20℃--55℃。所有的技术数据都是在额定温度25℃条件下测出的。电池理想的运行温度范围是20℃±5℃。过高温度将缩短电池寿命，过低的温度会降低可用容量。温度的绝对上限是55℃。

产品特性曲线图


■ 不同温度下的浮充寿命




■ 残存容量



■ 定电压和限电流充电特性



■ 容量与温度及放电电流关系



■ 放电特性(25°C)

